

## DH-6910S 水性防沉流变剂

### 概 述:

DH-6910S 为聚酰胺聚合物，在水性涂料体系中有高效控制防流挂和防沉降性能，特有的三维网结构使粘度更高，形成一种坚固和持久的触变结构。

### 物理指标:

外 观：黄棕色膏状物  
固含量：20±1%  
溶 剂：水/丙二醇单甲醚  
比 重：0.98±0.02  
酸 值：10~18 mgKOH/g

### 特 性:

- 通过减少颜料沉淀来防止硬结块，增加优异的高粘度；
- 有效防止流挂的产生，形成高效的触变结构；
- 具有极佳的防潮性能；

### 用法及用量:

添加量为总配方的 1~3%；

使用前先制备成预凝胶，建议 20% DH-6910S 与 75%水+5% BCS 混合搅拌预溶 20 分钟；

### 包装与注意事项:

18 KG/桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温 5~35℃条件下，密闭容器保持 12 个月；