

## DH-7268A 附着力促进剂

### 物理指标:

成份:	环氧硅烷齐聚物
外观:	微黄色透明液体
有效份:	100%
粘度:	200~300 Mpa.s (25℃)
酸值:	4.5(mgKOH/g)
密度:	1.03 g/cm <sup>3</sup>

### 特 性:

- 可显著提高与无机材料如玻璃、金属底材的附着;
- 优异的稳定性和长效性, 在许多水性和溶剂型涂料体系中可用做交联剂;
- 具有优异的分散和润湿性, 可与醇类溶剂任意比混溶;
- 可增加环氧树脂的柔韧性, 改善树脂对无机素材的润湿和渗透, 改善无机材料在树脂中的分散性和抗沉降性。

### 用法及用量:

建议添加量 0.3~5.0%;

### 包装与注意事项:

25KG/塑料桶

1. 开启后如未使用完, 请立即密封, 并远离热源、火源;
2. 请在阴凉、通风、干燥处贮存;
3. 在正常存放条件下, 本品保存期为 12 个月;