



DH-5104 防浮色分散剂

物理指标:

成 份: 不饱和羧酸、硅酮共聚物
外 观: 黄棕色粘稠液体
比 重: 0.94g/cm³
沸 点: $\geq 138^{\circ}\text{C}$
闪 点: 38°C
色度 (加德纳): ≤ 13
不挥发组分: $48 \pm 2\%$

特 性:

- 油性涂料及油墨体系中防止和改善钛白粉和其他颜料的浮色发花现象;
- 降低色粉沉结、加强无机颜填料的分散稳定性;
- 适用于醇酸油漆、聚酯漆、聚氨酯漆、环氧、丙烯酸体系;
- 替代 BYK-104S;

用法与用量:

有机颜料: 2%-5% ; 无机颜料: 0.5—3% ;
先将 DH-5104 溶于研磨基料的混合物中,再加入颜料进行研磨,也可以用于后添加,用量为 0.1-1.5%

包装与注意事项:

25KG/塑桶;
远离高温及火源,置于阴凉通风、使用后容器请保持密闭;

苏州青田新材料有限公司
ADD:苏州市相城经济开发区富元路 799 号
Http: www.szqthg.com www.szqtxcl.com

TEL: 0512-67227669
FAX: 0512-67220669
企业 QQ: 993491112